




Teknisk datablad Varenummer 0225

iQ-Fix


Kvalitetsklæbemørtel til opklæbning af iQ-Therm-plader



Inde og ude



Tørmørtel/vand
25 kg
7,5 -
8,5 l




Forarbejdnings-
temperatur
≤ +30 °C
≥ +5 °C



Blandetid
3 Min.



Mørtelbelæg/
spartling/
trækkes på



3,5-4,0 kg
full surface
cementing
1m²
Påførings-
mængde pr.
mm
lagtykkelse i alt
fuldfladet
opklæbning



Pottid
12 Month



Beskyttes
mod fugt!

Anvendelsesområder

Til vægge og lofter inde og ude. Kan anvendes på alle mineralske, pudseggede vægmaterialer og underlag, med undtagelse af gipsunderlag.

Produktegenskaber

iQ-Fix er en kvalitetsklæbemørtel, som er brugsklar efter blanding med vand, og som hælder hydraulisk.

Produktdata

Farve:	antikhvid
Kornstørrelse:	op til ca. 0,5 mm
Densitet:	ca. 1,5 kg/dm ³
Forarbejdnings- tid:	ca. 60 minutter
Lambda:	0,497 W/mk
μ-værdi:	17
AW-værdi:	0,0053 kg/m ² s ^{0,5}
w (80):	0,0316 m ³ /m ³
w (sat):	0,5 m ³ /m ³

Underlag

Underlaget skal være bæredygtigt

og frit for vedhæftningshindrende stoffer. Bæredygtigt, rent gammelt puds skal testes for styrke og vedhæftning til underlaget. Angreb med alger, svampe og mos skal fjernes. Ødelagt puds, maling og ikke bæredygtige belægninger samt gips skal fjernes omhyggeligt. Underlaget må gerne være fugtigt, men ikke vådt. Vedhæftningsevnen kan i tilfælde af sugende underlag forbedres ved at forvande let.

Forarbejdnings

Kom **7,5-8,5 l vand** i et rent kar

(mørtelbalje) og tilsæt **25 kg iQ-Fix**. Bland grundigt, til der er opnået en klumpfri konsistens, der er let at arbejde med (blandetid mindst 3 minutter). Delmængder blandes i forholdet 0,30 - 0,35 l vand pr. kg pulver. iQ-Fix er klar til brug efter blandingen. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges på ca. 60 min.

Til opklæbning af isoleringspladen inden døre trækkes mørtelen på underlaget og på pladen med en egnet tandspartel (buttering-floating-metoden).

Slå iQ-Therm-pladerne i umiddelbart efter klæbepåføringen uden fuger, det er ikke nødvendigt med en fordyvling. Huller i fugeområdet kan opfyldes med Remmers Montageskum 1K (varenr. 1586). Med klæbemørtelen kan der udjævnes ujævnheder på op til maks. 1 cm, ellers bruges Remmers Grundpuds (varenr. 0401).

Bemærk

Størknet mørtel må ikke blandes op igen hverken med vand eller frisk mørtel. Må ikke påføres ved luft-, underlags- og materialetemperaturer under 5 °C og over 30 °C. De anførte produktdata er tilvejebragt under laboratoriebetingelser ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed.

Forarbejdnings- og hærdetider forlænges ved lavere temperaturer og afkortes ved højere temperaturer. Klæbemørtelen skal beskyttes mod for hurtigt vandudtræk (f.eks. ved trækluft og termisk belastning).

Arbejdsredskaber, rengøring

Blandemaskine, røremaskine, tvangsblender, glattejern, murske, tandspartel. Arbejdsredskaberne rengøres straks efter brug med vand.

Leveringsform, forbrug, opbevaring

Leveringsform:

Papirsæk 25 kg

Tørmørtelforbrug:

Fuldflydet opklæbning:

3,5 - 4,0 kg/m²

med buttering-floating-metoden:

7,0 - 8,0 kg/m²

Opbevaring:

Tørt, i lukkede beholdere, ca. 12 måneder.

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste udvikling og tekniske viden inden for vort anvendelsesområde.

Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver moderselskabets skriftlige godkendelse.

Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle tidligere tekniske datablade.

Sikkerhed, økologi, bortskaffelse

Nærmere informationer om sikkerhed under transport, opbevaring og omgang samt om bortskaffelse og økologi findes i det aktuelle sikkerhedsdatablad.



