



## iQ-Top SLS

Forstærknings- og tyndlagspuds



Tilgængelighed	
Antal pr. palle	35
VPE	20 kg
Typen af beholderen	Papirsæk
Nøgle af beholderen	20
Artikel-nr.	
0230	■

Forbrug ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm lagtykkelse



Anvendelsesområder ■ Forstærknings- og tyndlagspuds i iQ-Therm 30-Systemet



Egenskaber

- Skimmelhæmmende
- Vanddampermeabel
- Meget kapillar-aktiv
- Samlet lagtykkelse på ca. 5 mm

Specifikationer af produktet

Hektolitervægt	Ca. 0,75 kg/dm <sup>3</sup>
Klasse af kompressionsevne	CS II (1,5 – 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Efterspørgsel efter vand	7,0 – 7,5 l / 20 kg
Reaktion ved brand	Klasse A1
Farvetone	Vintage hvid

De nævnte værdier viser typiske produkttegenskaber og skal ikke forstås som bindende produktspecifikationer.




Mulige  
systemprodukter

- iQ-Therm 30 (0241)
- iQ-Paint (0237)
- iQ-Fill Q4 (0233)
- Tex 4/100 (3880)

Arbejdsforberedelse


- Kravene til underlaget holdbar, ren og støvfri.
- Forberedelser  
Let at fugte underlaget.

Fremstilling



- Blanding  
Hæld vand i en ren beholder og tilsæt tør mørtel.  
Bland grundigt og homogent i ca. 3 minutter ved brug af et blandeværktøj, indtil den nødvendige konsistens er opnået.  
Modningstid er ca. 10 minutter  
Tilsæt om nødvendigt lidt mere vand.

Behandling



- Betingelser for behandling  
Materiale-, omgivelses- og underlagstemperatur: min. +5 ° C til maks. +30 ° C  
De lave temperaturer forlænger, men høje temperaturer forkorter behandlings- og hærdetiden.
- Behandlingstid (+20 ° C)  
Ca. 30 – 45 minutter

Påfør produktet med et egnet værktøj som kontaktag. Spred materiale med tandspartel i en lagtykkelse på 3 mm.  
Indlej armeringsvæv i den øverste tredjedel af pudsen, at dække stof mindst på 10 cm.  
Påfør det andet lag vådt i vådt. Fradrag overfladen med en kardæsk-børste.  
Efterbehandling af overfladen efter afstivning med svamp-murske.

Behandlingsinstruktioner

Afstivet mørtel må ikke genbehandles med vand eller frisk mørtel.  
Afhængigt af omgivelserforhold, ved opvarmede indendørs rum eller træk, med folie eller osv. at beskytte mod for hurtigt udtørring.  
Hårfine brud/krympning er harmløse og må ikke betragtes som en defekt, da de ikke påvirker egenskaberne.  
Tilføj yderligere diagonal forstærkning på hjørner af bygningsåbninger.

Henvisning

Blandet vand skal have drikkevandskvalitet.  
Det kan indeholde spor af svovlkis (jernsulfid). Det må ikke anvendes med gipsholdige underlag!  
Afvigelser fra gældende regler skal betragtes særskilt.  
Eksisterende testcertifikater skal overholdes under planlægning og anvendelse.



Arbejdsudstyr /  
Rengøring

Blandingsværktøj, murske, spatel, filtbræt, svamp-murske, tandspartel, aftrækker (alu) værktøjer i frisk  
tilstand rengør med vand.



Opbevaring / Holdbarhed

Tør i uåbnede beholdere ca. 12 måneder.



Sikkerhed / Regulering

For yderligere oplysninger om sikkerhed ved transport, opbevaring og behandling samt for  
bortskaffelse og miljø, se venligst det seneste sikkerhedsdatablad.

GISCODE

ZP1

Bortskaffelsesforhold

Større rester af produkter skal bortskaffes i den originale emballage i overensstemmelse med  
gældende lovgivning. Brugte emballage skal sendes til genbrugssystemer. Det må ikke bortskaffes  
sammen med husholdningsaffald. Smid det ikke i kloaksystemet.

Vi vil gerne påpege, at ovennævnte oplysninger/ data er  
blevet fastslået i praksis eller i laboratoriet som  
referenceværdier, så er de derfor i princippet ikke-bindende.

Disse data giver derfor kun generelle oplysninger og  
beskriver vores produkter samt data om deres anvendelse  
og behandling. Der må herved tages hensyn til,

at brugte materialer og byggepladser kan ikke registreres i  
hver enkelt tilfælde, på grund af mangfoldigheden og  
alsidigheden af de eksisterende arbejdsvilkår. I denne  
forbindelse, anbefaler vi enten at udføre undersøgelser eller  
at kontakte os i tilfælde af tvivl. For så vidt som vi har ikke  
forsikret skriftligt udtrykkeligt produktets specifikke  
egenskaber eller specifikationer for særlige formål ved  
kontrakten,

er brugsteknisk rådgivning eller oplysninger under alle  
omstændigheder ikke-bindende, selvom de udføres efter  
bedste overbevisning. Desuden gælder her vores generelle  
salgs- og leveringsbetingelser.

Når udgives en ny version af dette tekniske datablad, det  
erstatte tidligere tekniske datablad.