



Systemdatablad

BSPC10004

Fladesanering af indendørs vægoverflader med PCB belastning af stærkt belastede sekundærarealer og svagt belastede primærkilder, tyklagsbehandling med Remmers PCB Spærrepuds



Intro Flex ApS
Fabriksvej 6
9560 Hadsund
Tlf.: 98 54 21 11
www.introflex.dk
introflex@introflex.dk
CVR: 33 95 73 27

PCB istandsættelse med PCB Spærrepuds

Afprøvning af bæredygtighed af gamle belægnings og puds.

Grundering med Quarzgrunder:

0,25 l/m² Remmers Quarzgrunder (art. nr. 2810)

Påføring af PCB Spærrepuds

Ved 6 mm lagtykkelse:

Ca. 8 kg/m² Remmers PCB Spærrepuds (art. nr. 0544)

Afglatningslag med Remmers kompositmørtel S

1,2 kg/m² Remmers kompositmørtel S (art. nr. 0519)

**** Ved behov:**

Farvet design med PCB Spærrer W

Ca. 0,15 l/m² Remmers Spærrer W (art nr. 2998)