




Teknisk datablad  
Varenummer 0919

## Rustbeskyttelse M

Tilsætningsmiddel til fremstilling af en langtidskorrosionsbeskyttelsesbelægning med hhv. Betofix RM og Betofix R2



Til inden- og udendørs brug



Forarbejdnings-temperatur



Blandingstid



Stryges på



Tørretid, videre behandling efter 30 min.



Opbevaringstid



Frostfrit og køligt

### Anvendelsesområder

Korrosionsbeskyttelsestilsætning til fritliggende eller fritlagt armeringsjern og andre stålele i forbindelse med betonsanering.

### Produktegenskaber

Remmers Rustbeskyttelse M er en stærkt vandafvisende, alkaliresistent polymerdispersion tilsat aktiv rustbeskyttelse.

### Forarbejdning

Fjern rust på fritlagt armeringsstål, til det er metallisk blankt (SA 2 ½). Rør efterfølgende 2 vægtdele Betofix RM eller Betofix R2 med 1,1 vægtdele Rustbeskyttelse M, til der er fremkommet en homogen masse, der kan stryges på. Påfør den friske korrosionsbeskyttelsessvumme på armeringsstålet i et fuldt dækkende lag på min. 1 mm. Efter mindst 30 min. påføres et andet lag frisk korrosionsbeskyttelsessvumme. Allerede efter 30 minutters ventetid kan udbrudsstedet lukkes med Betofix RM eller Betofix R2.

### Produktdata

Faststofindhold:	ca. 47 %
Densitet (g/cm <sup>3</sup> ):	ca. 1,03
Viskositet (4 mm DIN-bæger):	ca. 20 sec.
pH-værdi:	ca. 8

### Arbejdsredskaber, rengøring

Pensel  
Arbejdsredskaberne rengøres straks med vand.

Nærmere informationer om sikkerhed under transport, opbevaring og omgang samt om bortskaffelse og økologi findes i det aktuelle sikkerhedsdatablad.

### Leveringsform, forbrug, opbevaring

**Leveringsform:**  
Dunk K 1 kg, 5 kg

**Forbrug:**  
Pr. m<sup>2</sup> stålflade ca. 0,7 kg Rustbeskyttelse M og hhv. 1,3 kg Betofix RM eller Betofix R2 (i to lag)

**Opbevaring:**  
Frostfrit, i lukkede originalbeholdere, mindst 12 måneder.

### VOC-indhold

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/i/WB): maks. 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder maksimalt 140 g/l VOC.

### Sikkerhed, økologi, bortskaffelse



**Remmers Baustofftechnik GmbH**  
Bernhard - Remmers - Str.13  
D – 49624 Lönningen

**09**  
**EN 1504 – 7:2006**  
**GBI P7**

**Rustbeskyttelse M**

**Produkt til korrosionsbeskyttelse af  
armering i kombination med Betofix  
RM eller R2**

Forskydnings-  
modstand:           NPD

Korrosionsbeskyttelse: Bestået

Farlige  
stoffer:               NPD

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste udvikling og tekniske viden inden for vort anvendelsesområde.

Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver moderselskabets skriftlige godkendelse.

Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle tidligere tekniske datablade.

0919-TM-08.13.Mey-JE-Ke\_mit Pikto

