










	Produkt:	Art.-Nr.	Indhold:	Egenskaber:	Forbrug:	Bemærkninger:
	<b>iQ-Fix</b> <b>Klæbemørtel</b>	0225	25 kg.	Tilpasset diffusionåben, kapillaraktiv, stor brudstyrke og vedhæftning, lang forarbejdnings- vandfast, vejr-, varme-, og frostbestandig, mineralfaser fri.	3,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> 7,0 - 8,0 kg/m <sup>2</sup> (ved smøring/ floatingarbejde)	
	<b>iQ-Therm-50</b> <b>iQ-Therm-80</b> <b>Indeisolerings- plade</b>	0242 0243	Pl. tykk. 50 mm.  Pl. tykk. 80 mm.	Pladestørrelse: 60 x 120 cm Højeste isoleringsegenskaber, lille indbygnings- tykkelse, dampdiffusionåben, kapillaraktiv, sikker imod fugt og skimmel, reducere varme omkostnin- gerne, forbedre indeklimaet, Lambda = 0,031 W/ (m3K), μ=27.	Ca. 1,4 pl/m <sup>2</sup>	
	<b>iQ-Therm-K50</b> <b>Udligningsplade</b>	0246	Pl. tykk. 50/10 mm. +/- 2mm	Pladestørrelse: 60 x 120 cm Kileformet indeisoleringsplade, for afslutningsom- råde (væg/loft udligning), varmeisolerende på ydervægge, forbinder byggedele ved kileform fra 50 mm ud i 19 mm, Lambda = 0,028 W/(m3K).	Ca. 1,4 pl/m <sup>2</sup>	
	<b>iQ-Therm L 15</b> <b>Lysningsplade</b>	0239	Pl. tykk. 15 mm	Pladestørrelse: 30 x 120 cm Lysningsplader for afslutningsområder i vindue- fåse, væg/loft, bag stikdåser eller hvor der er lidt plads, Lambda = 0,028 W/(m3K).	Ca. 2,8 pl/m <sup>2</sup>	
	<b>iQ-Top</b> <b>Klima- regulerende- puds</b>	0228	20 kg	Fremragende luftfugtighedssorption og -afgivelse, diffusionsåben, kapillaraktiv, isolerende.	Ca. 5,8 kg/m <sup>2</sup> pr. 10 mm/puds	
	<b>iQ-TeX 6,5/100</b> <b>Armeringsvæv af E-glas</b>	0236	50 m ruller	Mål: 50 x 1 m Maskestørrelse: 6,5 x 6,5 mm Fladevægt: 105 g Armeringsvæv for klimaregulerende puds, vedværende elastisk, forrådnelsesfri.	Ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	
	<b>Vævpil</b> <b>Special tilskå- ret vævstriber til armering i hjørner</b>	425901	100 stk/ks	Mål: 30 x 40 cm Maskestørrelse: 7,0 x 7,0 mm Y-form 90 gr. snit.	Efter behov	
	<b>iQ-Fill</b> <b>Spartelmasse og finpuds</b>	0232	15 kg	Diffusionsåben, kapillaraktiv, nem at spartle, god vedhæftning, kan filtes, fugtighedsufølsom og vandbestandig efter udhærdning. Kornstørrelse op til ca. 0,5 mm.	Ved 1 mm puds ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	
	<b>iQ-Paint</b> <b>Mineralsk indemaling</b>	0237 0238 andre farver	15 ltr + 5 ltr	Diffusionsåben, kapillaraktiv, opløsningsmiddel- og blødgørerfri, skimmelhæmmende igennem alkalitet, fri for biocider, fremragende dæk- egenskaber.	Ca. 0,15 ltr/m <sup>2</sup> / arbejdsgang (afhængig af underlagets- sugeevne)	

	Produkt:	Art.-Nr.	Indhold:	Egenskaber:	Forbrug:	Bemærkninger:
	<b>iQ-Paint ST</b>  Grovstrukturet mineralisk indemaling	0235 hvid 0234 andre farver	15 ltr + 5 ltr	Diffusionsåben, kapillaraktiv, opløsningsmiddel- og blødgørerfri, skimmelhæmmende igennem alkalitet, fri for biocider, fremragende dækegenskaber klasse II. Kornstørrelse 0,4 mm.	Ca. 0,2 ltr/m <sup>2</sup> /arbejdsgang (afhængig af underlagets sugeevne)	
	<b>Historisk Kalkspartel/ Historisk Kalkspartel Fin</b>  Kvalitetspartel på „dispersionshvidkalkhydrat“	6562 6564*	20 kg	Diffusionsåben, kapillaraktiv, allergivenlig, naturlig antiseptisk, tusmat, spændingsfattig, høj vedhæftning. Kan kun tones med Remmers Historisk Kalktoner.  <i>*kun til Historisk Kalkspartel Fin</i>	Ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> /arbejdsgang	
	<b>Historisk Kalksvumme/ Historisk Kalksvumme Fin</b>  Kvalitetsvumme på „dispersionshvidkalkhydrat“	6566* 6569 hvid 6570 andre farver	20 kg	Diffusionsåben, kapillaraktiv, allergivenlig, naturlig antiseptisk, tusmat, spændingsfattig, høj vedhæftning. Kan kun tones med Remmers Historisk Kalktoner.  <i>*kun til Historisk Kalksvumme Fin</i>	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> /arbejdsgang på glatte underlag, på ru overflader er forbruget højere.	
	<b>Historisk Kalkmaling</b>  Kvalitetsmaling på „dispersionshvidkalkhydrat“	6550 - 6558 afhængig af farve	2,5 kg	Diffusionsåben, kapillaraktiv, allergivenlig, naturlig antiseptisk, tusmat, spændingsfattig, høj vedhæftning.	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> /arbejdsgang på glatte underlag, på ru overflader er forbruget højere	
	<b>Kompribånd 15/5-10</b>  Forkomprimeret tætningsbånd i PU-blødsaum i PP-folie til efterfølgende tætning	4272	10 m/ks	Aktiveres ved fjernelse af folie, lufttæt, overholder angivelserne i DIN 4107-7.	ca. 1,0 m/m	
	<b>Skillerumsstriber</b>  Cellelukket PUsaum til opbygning af systemet, bruges på gulve	4258	12 r/ks	Tykkelse: 3 mm, bredde: 75 mm, længde: 30 m pr. rulle.	Ca. 1,0 m/m	
	<b>Dyvlervælske</b>  Polyamid-dyvlervælske til brug i iQ systemet. Træskruer, D = 8 - 10 mm	4284	50 stk/ks	Trækstyrke 15 kg, hurtig og virksom montage med alm. værktøj.	Efter behov	
	<b>Montagecylinder</b>  Skærbær, FCKW-fri, PU-hårdsaumcylinder til befæstning af større emner i iQ-Therm	4257	Stk	Lambda = 0,04 W (m <sup>3</sup> K), høj strykstyrke, kan monteres helt præcis på kort tid, kan indbygges efterfølgende uden problemer. D = 125 mm, længde = 540 mm.	Efter behov	
	<b>Fræseværktøj</b>  Værktøjsæt til let og nem indbygning af montagecylinder	4255	Stk	Indhold: Fræsedel D = 125 mm. Stålring med skiftenøgle, fræsedybde indtil 200 mm.	Hjælpeværktøj	